

TK-coat 加工產品清單

品名	顏色	主要成份	樣品	特性			特色
				耐藥性	鎖固力	使用溫度	
ND-593SB	青色	環氧樹脂 微膠囊		良好	高強度	-40 ~ 150	ND Industries (美)製 密封和固定 3M SG-2353(青)同等品 在歐美汽車領域取得多項成果
ND-1193SO	橙色	環氧樹脂 微膠囊		良好	高強度	-40 ~ 150	ND Industries (美)製 密封和固定(耐熱) 3M SG-2451J(橙)同等品 在歐美汽車領域取得多項成果
LT-204	紅色	水溶性 丙烯酸樹脂 微膠囊		良好	高強度	-40 ~ 150	Henkel (德)製 密封和固定(耐熱) 低旋入扭矩和高旋出扭矩 低氣體特性，作業性佳
precote-80	桃色	丙烯酸樹脂 微膠囊		良好	高強度	-50 ~ 170	omniTECKNIK (德)製 密封和固定(耐熱) 適用M4~M20 6小時快乾固化 使用效期4年
G-8910	紅色	環氧樹脂 微膠囊 丙烯酸樹脂 微膠囊		良好	中強度	-40 ~ 90	Chemitech (日)製 密封和固定 低緊固阻力、軸向力型 快速乾燥, 2~4小時達實用強度
G-8920	藍色	水溶性 丙烯酸樹脂 微膠囊		良好	中強度	-40 ~ 90	Chemitech (日)製 密封和固定 快速乾燥 (15分鐘達實用強度)
G-180B	紅褐色	尼龍樹脂		酢酸以外 良好	低強度	-40 ~ 120	Chemitech (日)製 密封和固定 由於特殊尼龍的彈性可重覆使用 可用於需維護部位或需再加強旋緊部位